

Fóliázási útmutató téli időszakra

A fóliák legjobb tárolási- és felhasználási hőmérséklete 20 °C körüli, azaz szobahőmérsékleten van, melyet a téli, hidegebb időben is be kell tartanunk a legjobb eredmény eléréséhez.

- Tartsuk a fóliát szobahőmérsékleten mérettől függően 3 -24 órát!
(24 óra egy teljes tekerésre (30 m) vonatkozik. Ne bontsuk ki a hideg fóliát mert megrepedhet, törhet a folytonossága.)
- A fóliázandó felületnek is legalább szobahőmérsékletűnek kell lennie!
(Karosszéria-elem fóliázásakor álljunk a gépjárművel garázsba, műhelybe, ill. egyéb szobahőmérsékletű helyre legalább 8-24 órára.)
- A fóliázáshoz feltétlenül szükség van kézi hőlégfúvóra!
(Ha nincs, hajszárító is jól jöhet.)
- Fóliázás után a ragasztó 12 – 24 óra múlva nyeri el legjobb tapadását!
(Tehát, tartsuk a járművet fóliázás után is 20 °C körüli hőmérsékleten, a fenti időintervallumon belül.)

Az előbbiekből kiderül, sokkal nagyobb kihívás téli időszakban fóliázni, mint az év más szakában, de nem lehetetlen.

Mi történhet, ha nem a fentiek alapján járunk el?

A hidegen kibontott fólia megrepedhet, törhet.

A ragasztó nem tapad a felületre, a fólia felválk.

Fóliázás után nem sokkal a fólia „összeugrik”, zsugorodik.